


Eurovent FLEXBIT

Bitumiczna taśma dekarcka pokryta folią aluminiową.
Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych. Wykonana na bazie bitumu, bezrozpuszczalnikowa taśma z warstwą aluminium i oddzielającym papierem silikonowym.



Zalety:

- posiada dużą siłę klejenia • bezrozpuszczalnikowa • wodoszczelna
- wysoce odporna na procesy starzenia • stabilizowana na działanie promieni UV

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Materiał	Klej bitumiczny i folia aluminiowa
Rozmiar	100 mm; 150 mm; 300 mm x 10 mb
Długość	10 mb/rolka
Grubość	1,0 +/- 0,2 mm
Kolor RAL	bordowy 3004, ceglasty 8004, brąz 8019, aluminiowy 9006, grafitowy 9007
Odporność na UV	odporny
Temperatura klejenia	od 5°C do 35°C
Odporność temperaturowa	od -30°C do 80°C

Parametr	Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie	> 200N
Wytrzymałość na ogień	Klasa E
Paroprzepuszczalność	> 1500 m
Odporność na rozerwanie	20-40 N
Waga rolki	ca. 1,25 kg; ca. 2 kg; ca. 3,75 kg
Karton	3 rolki (szerokość 100 mm); 2 rolki (szerokość 150 mm); 1 rolka (szerokość 300 mm)
Paleta	96 kartonów

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy sklejanu i uszczelnianiu obróbek dekarckich w obszarach komina, okien dachowych, ogniomurach, świetlikach, koszach dachowych i elementach wentylacyjnych dachów płaskich i skośnych. Idealnie łączy wszelkiego rodzaju elementy metalowe z innymi tworzywami sztucznymi, betonem oraz cegłą. Chętnie wykorzystywana przy obróbkach kominów i innych elementów wystających ponad połac dachu. Należy pamiętać, aby powierzchnie klejone były wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. W przypadku wątpliwości co do jakości podłoża które ma być sklejone należy wykonać próbę klejenia. Taśma Eurovent® FLEXBIT odporna jest na procesy starzenia, warunki atmosferyczne, zmiany temperatur i promieniowanie UV.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 11/2015

Eurovent **FLEXBIT**

Przechowywanie / transport:

Rolki należy przechowywać w temp. od +10°C do +30°C, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Taśmę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Inne zalecenia:

- natychmiast po zakończeniu pracy należy taśmę przyciąć i zwinąć, gdyż po kilku godzinach warstwa bitumiczna mogłaby stwardnieć
- unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu ze skórą.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 11/2015