





2008-05-08

PRODUKT	QA-1900 Quickline – Dodatek na tworzywa sztuczne		
OPIS	Quickline Dodatek na tworzywa sztuczne, QA-1900 to dodatek plastyfikujący, który zwiększa elastyczność powłok z lakieru bezbarwnego UHS Quickline QC-7500 oraz podkładu wypełniającego 2K Quickline QP-3400 , jeżeli zachodzi potrzeba ich aplikacji na powierzchniach z elastycznych tworzyw sztucznych.		
DOZOWANIE 	Proporcje objętościowe: QC-7500 lub QP-3400 QA-1900	Powierzchnia elastyczna: 5 jednostek 1 jednostek	Powierzchnia bardzo elastyczna* 2 jednostki 1 jednostka * np. Spojler z PU
	Uwaga! Uplastyczniony produkt musi być aktywowany i rozcieńczony w zwykłych proporcjach bezpośrednio przed aplikacją. Zapoznaj się ze szczegółowymi wskazówkami odpowiednich kart technicznych poszczególnych produktów.		
	Uwaga! Nie ma potrzeby uplastyczniania lakierów bazowych 2K.		
SUSZENIE 	Dodanie Plastyfikatora Quickline QA-1900 do lakieru bezbarwnego UHS QC-7500 lub do podkładu wypełniającego 2K Quickline QP-3400 wydłuży czasy schnięcia wymienionych produktów. Dodanie Plastyfikatora Quickline QA-1900 do podkładu wypełniającego 2K Quickline QP-3400 może zmienić jego podatność na szlifowanie.		
UWAGI DO PROCESU	Umyj pistolet i pozostałe elementy wyposażenia lakierniczego bezpośrednio po użyciu, stosując rozcieńczalnik MS Quickline lub inny odpowiedni rozpuszczalnik marki Quickline. Powstałe po tym procesie odpady, powinny być traktowane zgodnie z odpowiednimi regulacjami odnośnie postępowania z odpadami lakierniczymi.		
LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE	Limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.e) wynosi 840g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 840g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki.		

Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem.

Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13

Strona 1 z 1